

Produktdatenblatt

Spezial KP-Silikatkleber | 25kg Sack

Artikelnummer: ZB08.SK01.025.0025-00
STAND VOM 24. MÄRZ 2025



Produktbild



Kategorien	Systemzubehör, Zubehör
Lieferform	Papiersäcke mit PE Einlage à 25 kg
Farbe	Grau
Konsistenz	Pulver
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ 0% VOC – keine Ausgasungen■ Auch zum Ausgleichen / egalisieren von Wänden geeignet■ äußerst ergiebig■ Dampfdiffusionsoffen■ Hohe Haftigkeit■ Hohe Klebekraft■ Kapillaraktiv■ ökologisch■ Optimiert für Kalziumsilikat■ Verarbeitung auch auf Gipsputz in Verbindung mit Gipsputz-Spezialgrundierung möglich
Anwendbare Untergründe	<ul style="list-style-type: none">■ Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein.■ Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ...■ Putzgrund muss fest, tragfähig, frostfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein■ Sehr stark saugende Untergründe evtl. grundieren oder vornässen■ Verarbeitung auf Gipsputz möglich
Verarbeitungshinweis	<ul style="list-style-type: none">■ Der Untergrund muss tragfähig, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein.■ Kleber in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in Leitungswasser anmischen (ca. 3 Minuten)■ Kleber vor Weiterverarbeitung gut durchtrocknen lassen■ Stark saugende oder gerade frisch verputzte Untergründe mit Silikatgrundierung vorbehandeln
Mischungsverhältnis	7,5 L Anmachwasser je 25 kg Sack Spezialkleber
Verarbeitungstemperatur	Ab + 5 °C
Verarbeitungszeit	Ca. 2 Std. (temperatur- und feuchteabhängig)
Klebeoffene Zeit	<ul style="list-style-type: none">■ Ca. 25 Min.■ Je nach Untergrund kann sich die klebeoffene Zeit verkürzen

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Produktdatenblatt

Spezial KP-Silikatkleber | 25kg Sack

Artikelnummer: ZB08.SK01.025.0025-00
STAND VOM 24. MÄRZ 2025



Trockenzeit	Ca. 24 Stunden (temperaturabhängig)
Klebebetticken	Ca. 3 - 10 mm
Verbrauch	Ca. 2,5 kg Pulver/m ² bei 8 mm Zahnung
Schüttdichte	Ca. 1,35 kg/dm ³
Schüttgewicht	Ca. 1,20 g/cm ³
Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none">■ Aufbereitete Füllstoffe■ Hochwertige Zusatzstoffe■ Zemente■ Zusätze für bessere Verarbeitung und Haftung am Untergrund
Lagerung	<ul style="list-style-type: none">■ Fest verschlossen■ Frostfrei■ Mindestens 9 Monate■ Trocken
Arbeitsschutz	<ul style="list-style-type: none">■ Frischer Silikatkleber 3in1 ist alkalisch■ Haut- und Augenschutz tragen!
Marke	Klimaplatten-Shop

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.