Produktinformationsblatt

Spezial KP-Silikatkleber

Artikel-Nr.: ZB08.SK01.025.0025-00

ZULETZT BEARBEITET: 28.10.2026

Produktbild	
Produktkategorie	• Zubehör • Systemzubehör
Lieferform	• Papiersäcke mit PE Einlage à 25 kg
Lagerung	• fest verschlossen • frostfrei • trocken • mindestens 9 Monate
Eigenschaften	• äußerst ergiebig • dampfdiffusionsoffen • hohe Haftigkeit • hohe Klebekraft • kapillaraktiv • optimiert für Kalziumsilikat • 0% VOC – keine Ausgasungen • auch zum Ausgleichen / egalisieren von Wänden geeignet • Verarbeitung auch auf Gipsputz in Verbindung mit Gipsputz-Spezialgrundierung möglich
Arbeitsschutz	• Frischer Spezialkleber ist alkalisch • Haut- und Augenschutz tragen
Anwendbare Untergründe	• Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc. ... • Putzgrund muss fest, tragfähig, frostfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein • Sehr stark saugende Untergründe evtl. grundieren oder vornässen • Der Untergrund muss fest, sauber, öl- und fettfrei, trocken und tragfähig sein. • Verarbeitung auf Gipsputz möglich
Verarbeitungszeit	• ca. 2 Std. (temperatur- und feuchteabhängig)
Schüttdichte	• ca. 1,35 kg/dm³
Konsistenz	• Pulver
Farbe	• Grau
Zusammensetzung	• Zusätze für bessere Verarbeitung und Haftung am Untergrund • Zemente • hochwertige Zusatzstoffe • aufbereitete Füllstoffe
Schüttgewicht	• ca. 1,20 g/cm³
Klebeoffene Zeit	• Je nach Untergrund kann sich die klebeoffene Zeit verkürzen • ca. 25 Min.
Trockenzeit	• ca. 24 Stunden (temperaturabhängig)

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Klimaplatten-Shop.de
Klimaplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0201/83888860
e.: shop@klimaplatten-shop.de
w.: www.klimaplatten-shop.de

Produktinformationsblatt

Spezial KP-Silikatkleber

Artikel-Nr.: ZB08.SK01.025.0025-00

ZULETZT BEARBEITET: 28.10.2026

Klebebettdicken	• ca. 3 – 10 mm
Verarbeitungstemperatur	• ab + 5 °C
Verarbeitungshinweis	• Kleber in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in Leitungswasser anmischen (ca. 3 Minuten) • Der Untergrund muss tragfähig, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. • Stark saugende oder gerade frisch verputzte Untergründe mit Silikatgrundierung vorbehandeln • Kleber vor Weiterverarbeitung gut durchtrocknen lassen
Mischungsverhältnis	• 7,5 L Anmachwasser je 25 kg Sack Spezialkleber
Verbrauch	• ca. 2,5 kg Pulver/m² bei 8 mm Zahnung
Marke	• Klimaplatten-Shop
Produkt Tags	• Kalziumsilikatplatten Systemzubehör

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

Klimaplatten-Shop.de
Klimaplatten-Shop
Max-Keith-Straße 46
45136, Essen

t.: 0201/83888860
e.: shop@klimaplatten-shop.de
w.: www.klimaplatten-shop.de